This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(B) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭60-8026

6j/lnt. Cl.4 B 29 C 45/26 45/73

識別記号

庁内整理番号 7179-4F 7179-4F ❸公開 昭和60年(1985)1月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

50合成樹脂成形品の射出成形法

願 昭58-115256

邻特 ②出

願 昭58(1983)6月28日

砂発 明 者 鈴木秀知

藤岡市藤岡539--2

加出 願 人 市光工業株式会社

東京都品川区東五反田5丁目10

番18号

⑩代 理 人 弁理士 秋本正実

明 細 雪

発明の名称 合成樹脂成形品の射出成形法 特許調求の範囲

発明の詳細な説明

本発明は、合成樹脂成形品の射出成形方法に関するものである。

従来の射出成形法にあつては、第1図に示すように、射出機。より金型 b 内に溶融樹脂を充填し、その溶融樹脂を冷却硬化させることによつて成形

品cを形成している。

しかし、従来は、第2図に拡大図にて示すように、成形品 c の本体 d の内面に厚肉部 e を設けているので、該厚肉部 e と本体 d との一体的な部分が内厚になつてしまい、このため、本体 d の厚肉部 e と対応する位置の表面及び内面が凹んでしまつてひけ f が生じる問題がある。

本発明は、上記事情に鑑み、肉厚が不均一であ つてもひけが生じるのを防止することができる合 成樹脂成形品の射出成形法を提供せんとするもの である。

以下、本発明を第3図乃至第8図について説明する。第3図乃至第5図は本発明による射出成形法の第1の実施例を示している。

この実施例は、第3図に示すように、成形品1をなす溶融樹脂を射出機2によつて金型3内に充填させ、その溶融樹脂を冷却硬化させることにより、厚肉部1aを有する成形品1を成形している。

具体的に述べると、成形品 1 は丸い箱型をなしており、その内面に厚肉部 1a を設けている。前記

5

金型3は、成形品1の装面がわをなす固定部31と成形品1の内面がわをなす可動部32とによつて構成され、該可助部32に、成形品1を成形したときに離型させる為の突き出しピン33を設けている。

そして金型3の可動部32には、成形品1の厚肉部1aの背面と対応する位置に押圧部材4を摺動可能に配設している。該押圧部材4は、前配厚肉部1aに対して前後移動できるよう可動部32に設けた潤動路(符号せず)中に配設され、常憩では金型3のキャビテイの一部を構成するので、溶融樹脂に対して耐熱性のある金属若しくはセラミックス等からなつている。また押圧部材4には駆動手段5によつて押圧部材4を駆動させるととができるようになつている。

即ち、前記駆動手段 5 は、油圧ポンプ51と、油圧ポンプ51からの吐出油の方向を制御する方向切換弁52の切換えによつてロッド 53a を伸縮させる油圧シリンダ53と、中間部を金型 3 の可動部32に支持し、かつその一端を押圧部材 4 に連結すると共に、その他端を前配油圧シ

「リンダ 53 のロッド 53a の先端に連結したアーム 54 と、方向切換弁52の切換えを創御する制御部55と を備えている。との駆動手段5は、金型3内に充 塡された溶融樹脂が冷却硬化しつつ状態にあると きに、前配制御部55が油圧ポンプ51からの圧油を 油圧シリンダ53のヘツド室に送り込むように方向 切換弁52を切換えることにより、油圧シリンダ53 のロツド 53a が進むと共に、該ロツド 53a の移動 によつてアーム54が回動し、これによつて押圧部 材 4 が摺動して成形品厚肉部 1a の背面を押圧する ことができるようになつている。その場合、押圧 部材4の摺動距離4は、押圧部材4の径d及び樹 脂の収縮率に応じて適宜に選定することができる。 また、金型3内の溶融樹脂が完全に硬化してしま う頃に、制御部55が油圧ポンプ51からの圧油を油 圧シリンダ53のロツド室に送り込むように方向切 換弁52を切換えることにより、油圧シリンダ53の ロッド 53a が後退すると共に、該ロッド 53a の後 退によつとアーム54が逆回動し、これによつて押 圧部材 4 を元の位置まで 戻るように 摺動させると

π 6_{...} π

とができるようになつている。そのため、前配制 御部55 は、射出機2が溶融樹脂を充填してからそ の溶融樹脂が硬化するまでの間に方向切換升52を 所望位置に切換え制御することができるようにセ ツトされている。

工程にスムースに入ることができる。

第6図乃至第8図は本発明による射出成形法の 第 2 の実施例を示している。この実施例は、ポス 部 1bを有する成形品1に適用したものであつて、 金型3に設けたスリーブピン34内に押圧部材4を 摺動可能に配設すると共に、 該押圧部材 4 をポス 部 1b に嵌合させ、かつ該押圧部材 4 を駆動手段 5 rest U を設けたものである。その場合前記押圧部材 4 は、 コアピンの機能を兼備しており、かつ駆動手段5 の駆動によつてスリーブピン34内を摺動すること により、ポス部 1b の基部内がわを押圧することが できるようになつている。従つて、第8図に示す ように 押圧部材 4 がポス部 1b の基部内がわを 押圧 することによつてその部分の樹脂密度が髙まるの で、第9図に示すように成形品cのポス部gを設 けた位置の表面にひけ「が生じる従来例と比較す ると、冷却による収縮量を極めて小さくするとと ができて、成形品1の表面にひけが生じるのを防 止することができる。


以上述べたように、本発明によれば、金型内に

充填された形敵樹脂が冷却硬化しつつ状態にあるとき、駆動手段によつて金型に設けた押圧部材を 摺動させて該押圧部材が成形品厚肉部の背面を押 圧するようにしたので、肉厚が不均一であつても、 成形品にひけが生じるのを確実に防止することが できる効果がある。


図面の簡単な説明

1 ··· 成形品、 1a ··· 厚肉部、 3 ··· 金型、 4 ··· 押圧 部材、 5 ··· 駆動手段。







第 2 図




第 3 図



第 4 図



第 5 図



特開昭60-8026(4)

